

# Kennwerte Epoxy Vinyl Ester Harz Novolac Basis

Zugfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	170
Zug-E-Modul N/mm <sup>2</sup>	13000
Biegefestigkeit N/mm <sup>2</sup>	200
Biege-E-Modul N/mm <sup>2</sup>	12000
A1 I = A 1 B (gültig für 2*10 <sup>5</sup> h)	1,4
A2	s. DIBt Medienliste
A3	s. WN 2041
A4	1,0
Dichte g/cm <sup>3</sup>	1,6
Bruchlast von Laminatverbindungen N/mm <sup>2</sup>	170
Wärmeleitfähigkeit W/mK	0,24
Längenausdehnungskoeffizient	21 x 10 <sup>-6</sup> x 1/K
Barcol-Härte	> 35
Styrolanteil nach Wärmebehandlung %	< 2

\*\*\*\*\*